Produktdatenblatt

Artikel-Nr.	9255
EAN-Code	4251744592559
Bezeichnung	Wildeiche kgz 40x5000x700
Stärke in mm	40
Länge in mm	5000
Breite in mm	700
Holzart	Wildeiche
Qualität	Wildeiche/Asteiche
Oberfläche	vorgeschliffen Korn 100, natur (ungeölt)
Lamellenart	kgz
Lamellenbreite	Lamelle ca. 40-45mm fix
Verpackung / Folierung	
Beschreibung	LARBON Massivholzplatten Wildeiche, kgz, Qualität Wildeiche/Asteiche/Rustik (=nur Unterseit max. 20% Splint erlaubt, Lamelle ca. 40-45mm fix, D4-DIN/EN 204 verleimt, geschliffen Korn 100, Abmessung 40 x 5000 x 700mm
Holzfeuchte	Bei Produktionsende beträgt die Holzfeuchte ca. 8 +/- 2%, was der Ausgleichsfeuchte bei Verwendung in geschlossenen Räumen mit einem gesunden Wohnklima von 20°C / 55% Luftfeuchte entspricht
Verleimung	Alle Massivholzplatten / Leimholzplatten werden mit geprüften deutschen Marken-Leimen (z.B. Jowatt, Kleiberit) der Beanspruchungsklassen D3 und D4 gem. DIN/EN 204 formaldehydfrei verleimt. Anwendungsgebiete dieser PVAc-Leime (=Weißleime) sind Innenbereiche mit häufiger kurzzeitigen Einwirkung von abfließendem Wasser oder Kondenswasser und/oder Einwirkung hoher Luftfeuchte. Sowie Außenbereiche, jedoch vor Witterung geschützt. Der Leimanteil liegt bei Massivholzplatten bei nur ca. 0,1%. Die verwendeten PVA-Leime geben kein Formaldehyd ab (dagegen sind Spanplatten meistens Formaldehydharz gebunden und haben einen Leimanteil von bis zu 10%). Mit D3 Verleimungen ist lediglich die technische Klasse von Massivholzplatten gem. EN 13353 von SWP/1 (Trockenbereich nach EN 13986) zu erreichen. Mit D4 Verleimungen ist lediglich die technische Klasse von Massivholzplatten gem. EN 13353 von SWP/2 (Feuchtbereich nach EN 13986) zu erreichen.
DIN-Normen	Alle LARBON ® Massivholzplatten übertreffen die notwendigen Vorgaben der Europäischen Normen **DIN EN 13353** (technische Anforderungen) und **DIN EN 13017-2** (optische Erscheinungsklassen) deutlich.